



# IBR Tetos

#### Descrição

Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das faces com papel kraft que actua como barreira contra o vapor

#### **Aplicações**

Concebido especificamente para o isolamento térmico e acústico de falsos tetos e lajes de cobertura pelo interior, evitando o aparecimento de condensação em climas frios.

- Tatas
- Isolamento entre divisórias.
- Isolamento de sótãos

#### Propriedades técnicas

| Símbolo         | Parâmetro  | Ícone      | Unidades   | Valor | Norma                |
|-----------------|--|------------|------------|-------|----------------------|
| $\lambda_{D}$   | Condutibilidade<br>térmica declarada   |            | W/m·K      | 0,040 | EN 12667<br>EN 12939 |
| $C_p$           | Calor específico aproximado  |            | J/kg·K     | 800   | -                    |
| AF <sub>R</sub> | Resistência ao<br>fluxo de ar  | <b>(1)</b> | kPa·s/m²   | > 5   | EN 29053             |
| _               | Reacção ao fogo  | <b>(b)</b> | Euroclasse | F     | EN 13501-1           |
| WS              | Absorção de água<br>a curto prazo  | <b>(a)</b> | kg/m²      | < 1   | EN 1609              |
| Z               | Resistência à<br>difusão de vapor<br>de água do<br>revestimento de<br>papel <i>kraft</i> |            | m²-h-Pa/mg | 3     | EN 12086             |
| MU              | Resistência à<br>difusão de vapor<br>de água, μ (Lã)                                     |            | -          | 1     | EN 12086             |
| DS              | Estabilidade<br>dimensiona, Δε   |            | %          | < 1   | EN 1604              |

| Espessura<br>mm | Resistência térmica<br>declarada<br>R <sub>D</sub> , m²·K/W | <u>@</u><br>MU* | Código<br>de designação  |  |
|-----------------|---|-----------------|--------------------------|--|
| EN 823          | EN 12667<br>EN 12939  | EN 12086        | EN 13162                 |  |
| 80              | 2,00  | 28              | MW-EN13162-T2-           |  |
| 100             | 2,50  | 23              | DS(23,90)-WS-Z3-<br>AFr5 |  |
| 120             | 3,00  | 19              | AFr5                     |  |

### \*MU: Resistência equivalente à difusão de vapor de água, (Lã + revestimento).

#### Presentación

|  | espessura<br>d (mm) | compri-<br>mento<br>I (m) | Largura<br>b (m) | m²/<br>pacote | m²/<br>palé | m²/<br>camião |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
|  | 80                  | 12,00                     | 1,20             | 14,40         | 288,00      | 5.184         |
| 5  | 80                  | 12,00                     | 0,60             | 14,40         | 288,00      | 5.184         |
| The same of the sa | 100                 | 10,00                     | 1,20             | 12,00         | 240,00      | 4.320         |
|  | 120                 | 9,00                      | 1,20             | 10,80         | 216,00      | 3.888         |

#### Vantagens

- Melhora a eficácia do isolamento térmico e acústico em construção.
- O seu formato em rolo facilita o manuseio e a colocação do produto.
- Adaptabilidade da l\u00e1 de vidro a juntas de janelas, pilares, etc, sem deteriorar a qualidade e a durabilidade do produto.
- Linhas de guia sobre o papel kraft que facilitam o corte.
- Produto preparado para instalação em trabalhos de bricolagem e pequenos restauros.
- Recomendado para a reabilitação de coberturas pelo interior e coberturas ligeiras.
- Produto sustentável com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degrada com o tempo.











## Certificados















### Guia de instalação

Informações adicionais disponíveis em: www.isover.pt





ISOVERaislamiento

ISOVERes

☑ @ISOVERes

ISOVER Aislamiento

**■ ISOVERaislamiento** ISOVER Aislamiento